

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA  
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

FICHE TECHNIQUE

COLOR  RARE

# Pittura Novita

Produit de décoration à base de chaux

Peinture à la chaux intérieure/extérieure

Date de révision: 03/03/2014

## Caractéristiques Techniques

### Peinture à base de chaux en pâte pour intérieur et extérieur.

Peinture de haute qualité environnementale, 97% naturelle.

Aspect brut traditionnel : mat, avec de légers grains (incuits de calcaire)

Laisse respirer les supports (pierre, brique, enduit chaux, plâtre...)

Aspect : Peinture semi-crèmeuse blanche légèrement granuleuse. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

## Application

**Mélanger avant et pendant l'application** à l'aide d'un fouet ou malaxeur (*présence de légers grains*).

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Une sous-couche pourra vous être conseillée en fonction du support. (*se renseigner avant application*).

Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soies naturelles, dans tous les sens (*technique italienne*) ou de haut en bas (*technique française*) en chargeant régulièrement la brosse, sans « tirer ».

Températures d'application : Entre 7°C et 27°C

**IMPORTANT : en Extérieur** : pas de pluie durant les 3 jours suivant l'application, pas en plein soleil.

## Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

## Composition

Chaux en pâte, carbonates de calcium, dioxyde de titane, méthylcellulose, amidon de guar, 3% résine vinylversée, dispersants, imprégnant, bactéricide sans formaldéhyde.

## Dilution

Dilution à l'eau de 10 à 40% selon la porosité du support.

## Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup> au litre selon le support et la dilution.

## Stockage

12 mois, récipient hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

### CONSEILS

- Afin d'obtenir un « blanc » bien couvrant, il est conseillé de rajouter du dioxyde de titane dans la peinture. (environ 75g/litre)

- **Tout mur commencé doit être terminé**

- Plus vous appliquez de couches, plus il faudra diluer la peinture. (support de plus en plus poreux).

- **Attention à l'application des teintes foncées !** Des traces blanchâtres peuvent être dues à un mauvais séchage ou à une mauvaise application.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV: 0.01g/ litre  
(valeur limite 2010: 30g/l)

### Les « PLUS » du produit

- **Peinture de référence pour les façades et les extérieurs à la chaux.**

- Son opacité permet de modifier légèrement la couleur (d'une à 3 tonalités) d'une couche à l'autre.

- Très bon rapport qualité/prix.

- Les 3% de résine n'empêchent pas le support de respirer et permettent l'adhérence de la Novita sur certains supports synthétiques (anciennes peintures mates...)